

BLOC SUPER LISSE, CREUX FORMAT BELGE



CE

Institution certifiée notifiée.
Tableau selon les normes CE.

Résistance de l'adhérence au cisaillement	0,15 N/mm ²
Réaction au feu	Classe A1
Catégorie	I
Perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	5/15
Résistance moyenne à la compression \perp	13,9 N/mm ²
Dimensions et écarts admissibles	D2
Masse volumique moyenne brut (ρ)	1530 kg/m ³
Retrait et gonflement	$\leq 0,65$ mm/m
Caractéristiques géométriques	Groupe 2
Gel/dégel	Ne pas exposer
Absorption d'eau par la capillarité	npd

Certificat CE : 0965-CPR-00M/0335



MISE EN ŒUVRE

Les blocs de béton super lisses DOU-Béton sont utilisés dans tous types de maçonnerie apparente portante ou non portante.

- ▶ 39 x 14 x 14 cm
- ▶ 12,9 kg/pce
- ▶ 120 pcs/pal
- ▶ 1548 kg/pal

BENOR

La production des blocs est conformément aux NBN en 771-3 et PTV 21-001.

Contrôles internes journaliers. Contrôles supplémentaires par une institution de contrôle externe.

Date de contrôle et de livraison	7 jours après date de fabrication
Classe de qualité	15/1,6
Type de maçonnerie	B2-D
Résistance à la compression moyenne normalisée $f_b \perp$	15 N/mm ²
Masse volumique sèche nette (ρ)	1900 kg/m ³
Caractéristiques thermiques (λ 10 sec, bloc à maçonner, 90/90)	npd

Certificat BENOR: 001/0335

