

## BELGISCHE, VOLLE BETONBLOK MET STANDAARDAFWERKING



### CE

Genotifieerde certificeringsinstelling  
Tabel overeenkomstig met de CE-eisen

Afschuifhechtsterkte	0,15 N/mm <sup>2</sup>
Brandreactie	Klasse A1
Categorie	I
Dampdoorlatendheid (μ)	5/15
Gemiddelde druksterkte $\perp$	16,9 N/mm <sup>2</sup>
Maatafwijkingsklasse	D1
Gemiddelde bruto volume-massa (ρ)	2050 kg/m <sup>3</sup>
Vochtgedrag (krimp/zwelling)	≤ 0,65 mm/m
Vormkenmerken	Groep 1
Vorst/dooi	Vorst-dooibestand
Wateropslorping door capillariteit	npd

CE-certificaat nummer : 0965-CPR-00M/0335



www.doubeton.be

### TOEPASSING

De DOU-Beton betonblokken zijn van hoge kwaliteit en worden toegepast in gewoon metselwerk, alsook grond- en buitenmetselwerk.

### BASISEIGENSCHAPPEN

- ▶ 29 x 09 x 14 cm
- ▶ Belgische, volle betonblok met standaardafwerking
- ▶ 7,5 kg/stuk
- ▶ 192 stuks/pallet
- ▶ 1440 kg/pallet

### BENOR

De productie van de betonmetselstenen is overeenkomstig met NBN en 771-3 en PTV 21-001.

Er zijn dagelijks interne kwaliteitscontroles en een extern controlemechanisme zorgt voor bijkomende keuringen.

Controle- en leveringsdatum	7 dagen na productiedatum
Kwaliteitsklasse	20/2,2
Metselwerksoort	D
Genormaliseerde gemiddelde druksterkte $f_b \perp$	20 N/mm <sup>2</sup>
Netto droge volumemassa 90/90	2160 kg/m <sup>3</sup>
Thermische kenmerken (λ10 droog, metselsteen, 90/90)	1,19 W/m.K. (mod S1)

BENOR-certificaatnummer: 001/0335

