

DV 39X09X20 CM

TECHNISCHE FICHE

DOUVIT
LIJMBLOK

WWW.DOUBETON.BE

DOU
B E T O N
BLOCKS
YOUR PARTNER IN CONCRETE

1.04.2024 – DV2

www.doubeton.be





BELGISCHE, VOLLE LIJMBLOK MET STANDAARDAFWERKING



GENOTIFIEERDE CERTIFICERINGSINSTELLING 0965 TABEL OVEREENKOMSTIG MET DE CE-EISEN

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Afmetingen (cm) | 39 x 09 x 20 |
| Afschuifhecht-sterkte | 0,15 N/mm ² |
| Brandreactie | Klasse A1 |
| Categorie | I |
| Dampdoorlatendheid (μ) | 5/15 |
| Gemiddelde druksterkte \perp | 10 N/mm ² |
| Maatafwijkingsklasse | D4 |
| Gemiddelde bruto volumemassa (ρ) | 1407 kg/m ³ |
| Vochtgedrag (krimp/zwelling) | ≤0,45 mm/m |
| Vormkenmerken | Groep 1 |
| Vorst/dooi | Vorst-dooibestand |
| Wateropslorping door capillariteit | npd |

CE-certificaatnummer : 0965-CPR-00M/0335



TOEPASSING

De DOUVIT volle lijmblokken die uitblinken in zowel gewoon metselwerk als grond- en buitenmetselwerk.

BASISEIGENSCHAPPEN

- ▶ 39 x 09 x 20 cm
- ▶ Belgische, volle lijmblok met standaardafwerking
- ▶ 10,5 kg/stuk
- ▶ 108 stuks/pallet
- ▶ 1134 kg/pallet

TABEL OVEREENKOMSTIG MET DE BENOR-EISEN

- ▶ De productie van de betonmetselstenen is overeenkomstig met NBN en 771-3 en PTV 21-001.
- ▶ Er zijn dagelijks interne kwaliteitscontroles en een extern controlemechanisme zorgt voor bijkomende keuringen.

| | |
|--|---------------------------|
| Afmetingen (cm) | 39 x 09 x 20 |
| Controle- en leveringsdatum | 7 dagen na productiedatum |
| Kwaliteitsklasse | 15/1,4 |
| Metselwerksoort | D |
| Genormaliseerde gemiddelde druksterkte $f_b \perp$ | 15 N/mm ² |
| Netto droge volumemassa (ρ) | 1486 kg/m ³ |
| Thermische kenmerken (λ10 droog, metselsteen, 90/90) | npd |

BENOR-certificaatnummer: 001/0335

